

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalsoft® est un sous-plancher antidérapant unique qui permet une installation durable et facile. Le sous-tapis est un non-tissé imprégné avec une surface traitée antidérapante. Egalsoft® est applicable aussi bien pour les installations résidentielles que commerciales. Il offre luxe et confort, tout en prolongeant la durée de vie du tapis. Il présente une haute récupération d'indentation et un système amovible, ce qui le rend parfait lorsque clous ou colles ne peuvent pas être utilisés. De plus, il offre une bonne réduction sonore (27 dB) et une isolation thermique. Il est facile à couper et rapide et simple à installer.

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	6,5 mm (10% marge)
Poids du produit	850 g/m ² (10% marge)
Densité	131 kg/m ³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔL_w	27 dB ΔL_w
Note TOG	2,20 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,220 m ² K/W
Ignifuge	Efl-S1
Étiquetage VOC	A+
Étiquetage Green choice	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Marque	Egalsoft
Méthode de pose	Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel
Dimensions du produit (Longueur)	22 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Dimensions du produit en m ²	30,14 m ²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : PP Spunbond / Couche intermédiaire : Imprégné nonwoven / Couche inférieure : couche traitée antidérapante
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	ISO 10140-3:2010
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	> 7,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Méthode de test	DIN EN 10319
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD	> 20,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test	DIN EN 10319
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	> 50

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

