

Egalsoft FR 6 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalsoft FR® est un sous-plancher antidérapant et ininflammable unique qui assure une installation durable et facile. Ce sous-plancher est fabriqué en non-tissé imprégné avec une couche traitée antidérapante, idéal pour les applications résidentielles et commerciales.

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	850 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	22 m
Dimensions du produit en m2	30,14 m ²
Épaisseur	6 mm
Densité	141 kg/m ³
Matériau	Couche supérieure : PP Spunbond Couche intermédiaire : non tissé imprégné Couche inférieure : couche traitée antidérapante
Marque	Egalsoft
Note TOG	2,20 TOG
Étiquetage VOC	A+
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CS - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD - Unité	%
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CS - Unité	%
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Egalsoft FR 6 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,220 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	27 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 7,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 20,0
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 50
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 20
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de placement du tapis. Évitez de faire coïncider les coutures de l'underlayment et du tapis.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Green Choice	Oui

Egalsoft FR 6 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

