

# Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Egalfloor Classic is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout geschikt voor laminaat en parket en tapijt voor huishoudelijk gebruik.

- Goede contactisolatie
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren
- Sterk egaliserend vermogen

# Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat / Tapijt
Gewicht product	1820 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	850 mm
Afmeting product (Breedte)	590 mm
Afmeting product in m2	7,52 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Pak
Dikte	7 mm
Densiteit	260 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	100% houtvezels (naaldhout)
Merk	Egalfloor
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Rolstoelbelasting	Geschikt
TOG-rating	1 TOG
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m <sup>2</sup> K/W
VOC label	ISO 8302
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	3 mm
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 50 kPa

# Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend / dubbelzijdige verlijming
Installatie instructie uitleg	Installeer Egalfloor Classic zwevend in halfsteensverband op een 150-200 micron vochtscherm. Bij verlijming gebruik maken van een vloeibaar vochtscherm, altijd dubbelzijdig verlijmen.
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - $\Delta Lw$	19 dB $\Delta Lw$
Geluidreducerend - $\Delta Lw$ - Test methode	NEN-EN ISO 140-8
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
DL (Dynamic Load)	> 150.000 kPa
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep) - Test methode	EN 826 + Annex a

# Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

