

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Egalsoft® is een unieke antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke installatie. Het ondertapijt is een geïmpregneerd nonwoven met een antislip behandelde laag. Egalsoft® is zowel geschikt voor huishoudelijke als commerciële installaties. Het biedt luxe en comfort en verlengt de levensduur van het tapijt. Het heeft een hoog indrukherstellend vermogen en een verwijderbaar systeem, wat perfect is wanneer spijkers of lijm niet gebruikt mogen worden. Daarnaast biedt het goede geluidsreductie (27 dB) en warmte-isolatie. Het is eenvoudig te snijden en snel en gemakkelijk te installeren.

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6,5 mm (10% marge)
Gewicht product	850 gr/m ² (10% marge)
Densiteit	131 kg/m ³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔL_w	27 dB ΔL_w
TOG-rating	2,20 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,220 m ² K/W
Brandvertragend	Efl-S1
VOC label	A+
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-98
Merk	Egalsoft
Legmethode	Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	22 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m ²	30,14 m ²

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: PP Spunbond / Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven / Onderlaag: Antislip behandelde laag
Geluidreducerend - ΔL_w - Test methode	ISO 10140-3:2010
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	> 7,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	> 20,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	> 50

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

