

Elegance Black wird aus reinem recyceltem Polyurethanschaum hergestellt. Dieser leichte Qualitätsschaum sorgt für eine stabile und nachhaltige Installation und verbessert das Erlebnis von Luxus und Komfort des Teppichboden. Elegance Red ist geeignet für Anwendung im Privatbereich wie Wohn- und Schlafzimmer, Korridor und Treppen. Auf Treppen nur doppelseitig Verkleben.

- Hohes Wiederherstellvermögen bei Eindrücken
- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Umweltfreundliche Produktion aus 100% recyceltem Material

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Verlegemethode :</b>                  | Verspannen oder beidseitig verkleben - Papierseite nach oben.   |  |
| <b>Verlege Richtung :</b>                | Verlegen Sie die Unterlage quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage. |  |
| <b>Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:</b> | NA  |  |
| <b>Stärke:</b>                           | 7,0 mm / $\pm 0,7$ mm - Maximale Toleranz 10%   |  |
| <b>Abmessung:</b>                        | 10m x 1,5m = $\pm 15$ m <sup>2</sup>  |  |
| <b>Gewicht:</b>                          | 1120 gr/m <sup>2</sup> / $\pm 112$ gr/m <sup>2</sup> (16,8 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%   |  |
| <b>Densität:</b>                         | 160 kg/m <sup>3</sup> / $\pm 16$ kg - Maximale Toleranz 10%   |  |
| <b>Material:</b>                         | Oberschicht:  | Kraftpapier                              |
|  | Mittelschicht:  | Rebond Polyurethanschaum                 |
|  | Unterschicht:   | PP Spunbond nonwoven                     |
| <b>Verpackung:</b>                       | Material:   | Bedruckter LDPE Sack mit verlegehinweis. |

## Technische daten:

|  |   |
|--|---|
| <b>Dimensionale stabiliteit zugkraft:</b>                            | : 40 N/mm <sup>2</sup> /länge 156N / Breite 62N |
| <b>Dehnbarkeit:</b><br>(Test methode: ISO 13934-1)                   | : 10% / länge 5,0% / Breite 3,0%                |
| <b>Stuhlrollen Belastung:</b><br>(Test methode: EN 985)              | : Geeignet (nur wenn doppelseitige verklebt)    |
| <b>Trittschalldämmung:</b><br>(Test methode: NA)                     | : $\Delta L_w = 26$ dB                          |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand:</b><br>(Test method: NA)                | : 0,20m <sup>2</sup> K/W                        |
| <b>Brennverhalten</b><br>(Test methode: EN ISO 9239-1)               | : Efl-S1  |
| <b>ASTM</b><br>(Test methode: ASTM E 648-06)                         | : NA  |
| <b>Russian requirements on fire safety</b><br>(Test methode: FZ-123) | : Klasse KM3                                    |

## Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

## Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

