

Luxerton Superior is een antislip ondertapijt geproduceerd uit een hoogwaardig naaldvilt met een dubbelzijdig latex antislip coating. Het licht gewicht antislip ondertapijt creëert een comfortabele betrouwbare vaste basis en voorkomt het gevaarlijk opkruipen van tapijt. Luxerton Superior bevat geen weekmakers en is toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, marmer, kurk, PVC en is geschikt voor huishoudelijk en project gebruik.

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Milieuvriendelijk geproduceerd & 100% recyclebaar
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Legmethode : Luxerton Superior installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Luxerton Superior rondom minimaal 50mm kleiner is dan de rug van het tapijt.

NA

Legrichting :
Algemene bouwinspectie vergunning :

NA

Dikte : 3 mm / $\pm 0,3$ mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting rol:
20 m x 0,9 m = ± 18 m²
20 m x 1,5 m = ± 30 m²
20 m x 1,8 m = ± 36 m²
20 m x 2,0 m = ± 40 m²

Afmeting speciale maten:
75cm x 155cm (11,63 m²) / 10 stuks per doos
135cm x 195cm (26,33 m²) / 10 stuks per doos
165cm x 235cm (38,78 m²) / 10 stuks per doos
195cm x 295cm (57,52 m²) / 10 stuks per doos

Gewicht : 500 gram/m² / ± 50 gr/m² - maximum tolerantie 10%

Materiaal :
Bovenlaag: Latexfilm met logo en patroon
Middelste laag: Polyester naaldvilt
Onderlaag: latex antislip film

Verpakking : Materiaal : LDPE folie met inlegvel

Technische gegevens:

Egaliserend vermogen Bij puntbelasting in mm	: NA
Drukvastheid (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: NA
Contactgeluidisolatie (Test methode: NA)	: NA
Warmteweerstand (Test method: NA)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Cfl-S1* (*Getest in combinatie met een 80/20 Axminster tapijt)
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie advies:

- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.
- Voor het op maat snijden van Luxerton Superior adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar.
- Indien de vloer is behandeld met lak, was of olie is het van essentieel belang dat er geen chemische bestanddelen na deze behandeling achterblijven op de vloer. De vloer dient compleet uitgehard te zijn voordat het Luxerton Superior ondertapijt wordt geïnstalleerd.
- Installeer Luxerton Superior niet op een recent gecoate coatingvloer (gietvloer). Om chemische reacties tussen Luxerton en de coating te voorkomen, adviseren wij een wachttijd van minimaal drie maanden.

Onderhoudsadvies:

- Gebruik alleen professionele reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor uw (harde)vloer. Niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag of laklaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook is de kans aanwezig dat een nieuwe laag polish of onderhoudsmiddel slecht hecht.
- De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het tapijt een aantal keren per jaar open om te luchten. Als er een condensprobleem is kan de vloer verkleuren. Vocht uit de ondergrond trekt omhoog en kan daar waar niet voldoende ventilatie is lelijke plekken op de vloer vertonen.
- Luxerton Superior is gevoelig als het direct bloot wordt gesteld aan zonlicht voor langere periodes, wat uitdroging tot gevolg heeft.
- Luxerton Superior is niet machine wasbaar, alleen met de handwas op maximaal 30°C.
- Luxerton Superior mag niet in de wasdroger.
- Luxerton Superior mag niet gestreken worden.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

