

Elegance Black FR 6mm

Elegance Black FR is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt. Elegance Black is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Zeer hoog indrukherstellende vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Brandvertragend Bfl-S1

Legmethode: Elegance Black installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Legrichting: Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Algemene bouwinspectie vergunning: Toelatings nr: Z-158.10-93 geldig tot 9-5-2023

Quiettroom® label: Registratie nr: 201744111

Dikte: 6 mm / ± 0,6 mm - maximum tolerantie 10%

Afmeting: 10m x 1,5m = ± 15m²

Gewicht: 1360 gr/m² / ± 136 gr/m² (20,4 kg/per rol) - maximum tolerantie 10%

Densiteit: 220 kg/m³ / ± 22 kg - maximum tolerantie 10%

Materiaal:
Bovenlaag : Brandvertragende crêpe
Middenlaag: Rebond polyurethaan schuim
Onderlaag: Spunbond polipropyleen non-woven

Verpakking: Materiaal: Bedrukte LDPE folie zak zonder koker met inlegvel met leginstructie.

Technische informatie:

<i>Dimensionale stabiliteit terkkracht</i>	: 40 N/mm ² / lengte 149N / breedte 73N
<i>Dimensionale stabiliteit verlenging/rek</i> (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 5,0% / breedte 3,0%
<i>Rolstoelbelasting</i> (Test methode: EN 985)	: Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
<i>Contactgeluidisolatie</i> (Test methode: NA)	: $\Delta Lw = 36$ dB
<i>Warmteweerstand</i> (Test methode: NA)	: 0,21m ² K/W
<i>Brandvertragend</i> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
<i>ASTM radial panel test</i> (Test methode: ASTM E 648-06)	: Klasse 1

Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstantie ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 5-20°C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerders mes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig te verlijmen. Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

