

Black Magic 6mm - 681181

Black Magic ist eine Teppichunterlage, hergestellt aus 100% SBR Gummi. Die schwere Gummi-Unterlage bietet eine stabile, komfortablere und dauerhafte Basis für die Verlegung. Black Magic verstärkt die Erlebnis von Luxus und Komfort und ist geeignet für Anwendung im Privat und Objektbereich.

- Stabil und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleine Unebenheiten im Unterboden
- Verlängert den Lebensdauer und behält die originale Ausstrahlung des Teppichbodens
- Bietet Komfort und Erlebnis von Luxus
- Sehr geeignet für Fußbodenheizung

Verlegungsmethode : Black Magic mit der schwarzen Seite nach unten verlegen bei Doppelverklebung und/oder Spannmethode.

Verlege Richtung : Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

Anwendung: HC/U, Heftiger Projektbetrieb, geeignet für intensiven Fußverkehr, Radlast und Schreibtischstühle mit Räder. (Testmethode: BS 5808: 1991)

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung: Keine

Stärke: 6 mm / $\pm 0,6$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung: 11m x 1,37m = $\pm 15,07$ m²

Gewicht: 3500 gr/m² / ± 350 gr/m² (52,5 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

Densität: 584 kg/m³ / ± 58 kg - Maximale Toleranz 10%

Material:
Oberschicht: Glasfaser verstärkte non-woven
Mittelschicht: 100% SBR Gummi
Unterschicht: Polyester non-woven

Verpackung: Material: Bedruckte LDPE-Folienbeutel (mit Innenrohr) mit verlegehinweis.

Technische daten:

Dimensionale stabiliteit zugkraft:	: 40 N/mm ² /länge 70N / Breite 45N
Dehnbarkeit: (Test methode: ISO 13934-1)	: 10% / länge 4,5% / Breite 3,5%
Stuhlrollen Belastung: (Test methode: EN 985)	: Geeignet <u>nur</u> bei Doppeltverklebung
Trittschalldämmung: (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 26$ dB
Wärmedurchlasswiderstand: (Test method: NA)	: 0,9 togs - 0,09m ² K/W
Brennverhalten (Test methode: EN 13501-1)	: Bfl-S1
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: Klasse 1

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20°C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

