

Starbase est une thibaude de mousse polyuréthane 100% recyclable. Cette qualité légère ajoute à la sensation de luxe et confort de la moquette. Starbase se convient pour application d'habitation et le secteur du bâtiment comme des restaurants, hôtels etc.

- Haute capacité de se remettre en son état premier
- Léger et facilement à poser
- Fabriqué non-polluant et 100% produits recyclables
- Classification: HC/U Grand trafic

Méthode de pose:

Pose tendue ou pose collée - côté crêpe vers le haut.

Direction de la pose :

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude

License d'inspection des Bâtiments général:

Numéro d'agrément Z-158.10-93 valable jusque 9-5-2023

Quietroom® label:

Numéro d'immatriculation : 201782112

Epaisseur:

6 mm / $\pm 0,6$ mm - tolérance maximale 10%

Dimensions:

10m x 1,5m = $\pm 15m^2$

Poids:

960 gr/m² / ± 96 gr - tolérance maximale 10%

Densité:

160 kg/m³ / ± 16 kg - tolérance maximale 10%

Matériaux:

Couche supérieur: FR Papier crêpe
Couche centrale: Mousse rebond polyuréthane
Couche inférieure: Polypropylène spunbond

Emballage:

Material: Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose

Données techniques:

Stabilité dimensionnelle - Force de traction	: 40 N/mm ² / longueur 156N / largeur 62N
Stabilité dimensionnelle - Élasticité (Méthode de teste: ISO 13934-1)	: 10% / longueur 5,0% / largeur 3,0%
Appropriée aux chaises à roulette (Méthode de teste: EN 985)	: Approprié (uniquement avec pose double encollage)
Absorption des bruits de pas (Méthode de teste: NA)	: ΔLw = 27 dB
Résistance thermique (Méthode de teste: NA)	: 6mm = 0,20 m ² K/W
Classement feu (Méthode de teste: EN ISO 13501-01)	: Cfl-S1
ASTM radial panel test (Méthode de teste: ASTM E 648-06)	: Classe I
Russian requirements on fire safety (Méthode de teste: FZ-123)	: Classe KM3

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.

