

Egalsoft FR<sup>®</sup> ist eine einzigartige selbsthaftende Unterlage für eine dauerhafte und einfache Verlegung von Teppichböden. Der Oberschicht ist eine PES-Vlies verfestigt auf imprägniertes Nadelfilz für einen stabilen Basis für den Auftrag des Klebstoffes. Die ausgleichende nonwoven Unterseite ist versehen mit einer Antirutsch Fixierschicht. Egalsoft FR<sup>®</sup> ist geeignet für Privat und Objektbereich

- Sehr gute ausgleichende Eigenschaften
- Hohen wiederherstellendes Vermögen
- Wiederaufnehmbares System ohne Beschädigung des Unterbodens
- Erhöht den Gehkomfort und Luxusgefühl
- Flamm hemmend Euroclass Bfl s1 & ASTM

**Verlegemethode :** Verspannen oder verkleben, PES-Vlies Seite nach oben. Nicht zu Verlegen in Kombination mit Schrumpfungsempfindlichen Teppiche.

**Verlege Richtung :** Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

**Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :** Zulassungsnummer Z-158.10-98 gültig bis 08-03-2023

**Quietroom<sup>®</sup> label:** Registrationsnummer: 20199922

**Stärke:** 6,0 mm / ± 0,6 mm - Maximale Toleranz 10%

**Abmessung:** 22m x 1,37m = ± 30,14m<sup>2</sup>

**Gewicht:** 900 gr/m<sup>2</sup> / ± 90 gr/m<sup>2</sup> (ca.27 kg/Rolle) - Maximale Toleranz 10%

**Densität:** 150 kg/m<sup>3</sup> / ± 15 kg - Maximale Toleranz 10%

**Material:**

Oberschicht	PES film
Mittelschicht	Imprägniertes Nadelfilz
Unterschicht	PP spunbond nonwoven mit SK Fixierschicht

**Verpackung:** Material : In bedruckter LDPE-Sack (polyethylen) mit Rohr, mit Verlegehinweis

## Technische daten:

<b>Dimensionale stabiliteit zuckraft:</b>	: 40 N/mm <sup>2</sup> /länge 256N / Breite 58N
<b>Dehnbarkeit:</b>	: 10% / länge 5% / Breite 3%
<b>Stuhlrollen Belastung:</b> (Test methode: EN 985)	: Geeignet (nur wenn doppelseitig verklebt)
<b>Trittschalldämmung:</b> (Test methode: NA)	: $\Delta Lw = 27$ dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b> (Test method: NA)	: 0,22m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl
<b>ASTM</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: Klasse 1
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Test methode: FZ-123)	: Keine

## Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

## Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

