

Toepassing

Voor woonhuisgebruik, b.v. woon- en slaapkamer (domestic). Voor projectgebruik gelieve contact op te nemen met onze verkoopafdeling.

Bedekking

Geschikt zijn tapijten die geen overmatige werking ten gevolge van schommelingen van vochtigheid en temperatuur e.d. vertonen. In het algemeen kan gesteld worden dat kokos, sisal en zeegras niet geschikt zijn. Informeer altijd bij uw tapijtleverancier en neem ook contact op met uw lijm leverancier.

Acclimatiseren

Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.

Temperatuur / vochtigheid

I.v.m. droging van lijm en werking van tapijt is de ideale temperatuur ca. 18-20° C (15° C vloertemperatuur) en de ideale luchtvochtigheid 50-60%.

Ondergrond

Moet schoon, vet- en stofvrij zijn om een goede hechting te krijgen. Parket en tegelvloeren eerst ontvetten. Afzandende betonvloeren, niet gelakte houten vloeren en kurken vloeren voorstrijken met UZIN PE 360. Anhydriet eerst voorstrijken met UZIN PE 240.

Stofzuigen

Zeer grondig stofzuigen: op stoffige ondergrond is geen hechting mogelijk!

Uitleggen

Egalsoft® uitrollen en met de fixeerlaag naar beneden ruim uitleggen met de naden tegen elkaar. De kopse- en zijkanten pas maken. Let op dat de Egalsoft® niet onder spanning staat! Door volvlakkige verlijming van het tapijt, alsmede de fixering van Egalsoft® kunnen pas- en reststukken worden gebruikt, waardoor er nauwelijks snijverlies is.

Tapijt leggen

Het te leggen tapijt in de ruimte uitleggen, naden pas snijden. Vervolgens de banen voor de helft terugslaan. Wij adviseren eventuele tapijtnaden met een dun lasband te lassen.

Legrichting

Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van Egalsoft® en het tapijt samenvallen.

Aanwrijven

Egalsoft® zorgvuldig aanwrijven, bij voorkeur met een lichte tapijtglijder. Het aan wrijven is erg belangrijk om Egalsoft® goed te fixeren aan de ondergrond, zodat eventuele spanningen na het verlijmen worden opgevangen. Egalsoft® moet dan ook goed vlak liggen.

Verlijmen

Egalsoft® voorzien van Egalbond, Easybond, UZIN KE 2570, UZIN KE 2005 of UZIN KE 550. Estillon B.V. beveelt deze lijmen aan, omdat deze uitvoerig zijn getest en de goede werking hebben aangetoond. Gebruik voor het aanbrengen van de lijm een kitstrijker met de vertanding A2 (Pajarito 3). Controleer aan de rugzijde van de vloerbedekking of voldoende lijm is aangebracht: de rug dient geheel voorzien te zijn van lijm. Zo nodig andere vertanding gebruiken. Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid 10 tot 15 minuten wachten en het tapijt inleggen en aan wrijven met de tapijtglijder. Afhankelijk van de te verwachten belasting of spanningen kan het wenselijk zijn om Egalsoft® aan de randen en bijvoorbeeld bij deuropeningen te fixeren met dubbelzijdig tape of een streek lijm.

Belasten

Zo min mogelijk op het vers verlijmd tapijt lopen na het aanwrijven. Het is aan te bevelen de ruimte de eerste uren niet te belasten. Na 24 uur heeft Egalsoft® zijn optimale indruk herstellend vermogen.

Verwijderen

Bij normaal gebruik is de levensduur van Egalsoft® minstens gelijk aan die van het tapijt. Indien u het tapijt wilt verwijderen, kunt u dit mét het ondertapijt eenvoudig oprollen en eventueel opnieuw gebruiken.

N.B.: Volg ook de aanwijzingen van uw tapijt- en lijmfabrikant op!

Egalsoft® is een gepatenteerd systeem van Estillon BV

