

# MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG



Unterlagen	Klebstoff für Unterlage	Geeignete Bodenbeläge	Klebstoff für Bodenbelag	Zahnung	Verbrauch
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Renu</b></li> <li>• <b>Ocean Base Contact FR</b></li> <li>• <b>Duralay Durafit 500</b></li> <li>• <b>Tredaire Flamecheck</b></li> <li>• <b>Egalsoft FR</b></li> <li>• <b>Elegance Black FR</b></li> </ul>	<b>ULTRABOND ECO FIX*</b>	Teppichböden	<b>ULTRABOND ECO TX3</b> <b>ULTRABOND ECO TX2</b> <b>ULTRABOND ECO V4SP</b>	TKB B1/B2	350-450 g/m <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Duralay LVT Multi-Fit</b></li> </ul>	<b>ULTRABOND ECO V4SP</b>	Designbeläge	<b>ULTRABOND ECO MS 4</b> <b>LVT WALL&amp;FLOOR</b>	TKB A4	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
		Teppichböden	<b>ULTRABOND ECO TX3</b> <b>ULTRABOND ECO TX2</b> <b>ULTRABOND ECO V4SP</b>	TKB B1/B2	350-450 g/m <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sonixx Resilient 250</b></li> </ul>	<b>ULTRABOND ECO V4SP</b>	Designbeläge PVC-Bahnenware Linoleum	<b>ULTRABOND ECO MS 4</b> <b>LVT WALL&amp;FLOOR</b>	TKB A4	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
		Teppichböden	<b>ULTRABOND ECO TX3</b> <b>ULTRABOND ECO TX2</b> <b>ULTRABOND ECO V4SP</b>	TKB B1/B2	350-450 g/m <sup>2</sup>
		Verklebung mit dem gleichen Klebstoff wie für das Parkett	Mehrschichtparkett	<b>ULTRABOND ECO S968 1K</b> <b>ULTRABOND ECO S958 1K</b> <b>ULTRABOND ECO S948 1K</b>	TKB B11

\* Unterlagen für Textilbeläge werden üblicherweise mit einer Fixierung verlegt. In Einzelfällen ist auch eine vollflächige Verklebung mit geeigneten haftklebrigen Klebstoffen möglich. In dem Fall bitte die Anwendungstechnik konsultieren.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

**Untergrundvorbereitung (für alle Unterlagen)**

Spachtelmasse	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>	<b>ULTRAPLAN XTRA</b>	<b>PLANITEX FAST</b>
Grundierung	<b>PRIMER MF</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:3 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:2 mit Wasser verdünnt	<b>ECO PRIM GRIP PLUS</b>	<b>ECO PRIM T PLUS</b> 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at [www.mapei.it](http://www.mapei.it).