

Egalbase 7 mm is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim met een zelfklevende fixeerlaag. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt. Egalbase 7 mm 7mm is geschikt voor huishoudelijk gebruik, zoals woonkamer, slaapkamer, gang en trappen. En projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen. De trappen altijd dubbelzijdig verlijmen.

- Zeer hoog indrukherstellende vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled

## Legmethode:

Egalbase 7 mm ondertapijt uitrollen en met de fixeerlaag naar beneden ruim uitleggen met de naden tegen elkaar. De kopse- en zijkanten pas maken. Let op dat het ondertapijt niet onder spanning staat! Vervolgens het ondertapijt goed aanwrijven. Bij het spannen van tapijt verdient het aanbeveling om de naden met tape af te plakken. Om eventuele krimp op te kunnen vangen verdient het de aanbeveling om het ondertapijt plusminus 10-15 cm (ofwel 1 lijmkam breed) langs de randen extra te verlijmen met universele tapijtljm. Bij krimpgevoelige tapijten volledig dubbelzijdig verlijmen. Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

## Legrichting:

Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

## Algemene bouwinspectie vergunning:

NA

## Dikte:

7 mm /  $\pm 0,7$ mm - maximum tolerantie 10%

## Afmeting:

10m x 1,5m =  $\pm 15$ m<sup>2</sup>

## Gewicht:

1120 gr/m<sup>2</sup> /  $\pm 112$  gr/m<sup>2</sup> (16,8 kg/per rol) - maximum tolerantie 10%

## Densiteit:

160 kg/m<sup>3</sup> /  $\pm 16$  kg - maximum tolerantie 10%

## Materiaal:

Bovenlaag : Crêpe  
Middenlaag : Rebond polyurethaan schuim  
Onderlaag : Spunbond polypropyleen non-woven non-slip laag

## Verpakking:

Materiaal : Bedrukte LDPE folie (zonder koker)

## Technische gegevens:

<b>Dimensionale stabiliteit trekkracht</b>	: 40 N/mm <sup>2</sup> / lengte 156N / breedte 62N
<b>Dimensionale stabiliteit verlenging/ rek:</b> (Test method: ISO 13934-1)	: 10% / lengte 5% / breedte 3%
<b>Rolstoelbelasting</b> (Test methode: EN 985)	: mits dubbelzijdig verlijmd
<b>Contactgeluidisolatie</b> (Test methode: NA)	: ΔLw = 26dB
<b>Warmteweerstand</b> (Test methode: NA)	: 0,21m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandvertraging</b> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
<b>ASTM radial panel test</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: Klasse II

## Installatie advies:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtininstallatie ligt tussen de 50-70%. en de verwerkingstermpatuur is 15-20° C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een trapezium mes.
- Gebruik voor fixeren van de zelfhechtende onderlaag op de ondergrond een Roberts® Verlengbare Handwals (R10955) of een wals niet zwaarder dan 30kg!
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten **altijd** dubbelzijdig te verlijmen. Volg altijd het installatie advies van de tapijtfabriek en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

## Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden op gevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

